

12BJ1-1《工程做法》图集更正 C7页改为: C7改

C	编 号	名称及墙体基面	用料及分层做法 (干拌砂浆)	厚 度	用料及分层做法 (现场拌合砂浆)	厚 度	附 注			
	内墙 2E	水泥砂浆墙面 (光面轻集料混凝土条板) 燃烧性能:A 级	1. 10 厚DP-MR砂浆找平抹光; 2. DB砂浆勾突接缝、修补墙面、拉毛	10	1. 10 厚 1:3 水泥砂浆找平抹光; 2. 刷界面剂一道	10	1. 涂料品种和颜色由设计人定,并在施工图中注明; 2. 罩面粉刷石膏须选用精品罩面专用粉刷石膏 说明:本内墙墙面的做法其燃烧性能是指抹灰层面的燃烧性能(包括腻子层)。根据GB 8624-1997标准内墙墙面的做法燃烧性能的说明有机涂料的 $\leq 0.25\text{g}/\text{m}^2$ 属于A级。如某房间对涂料的燃烧性能有特别的需求,则应选用无机涂料或可选用 $\leq 0.25\text{g}/\text{m}^2$ 的有机涂料			
	内墙 3A	涂料墙面 (非黏土砖墙) 燃烧性能: 无机涂料A级; 有机涂料B1级	1. 涂料面层(可从内涂1~内涂9任选一种或用其他涂料做法); 2. 满刮2厚耐水腻子找平; 3. 2 厚DP-HR砂浆罩面; 4. 10 厚DP-HR砂浆打底	14	1. 涂料面层(可从内涂1~内涂9任选一种或用其他涂料做法); 2. 满刮2厚耐水腻子找平; 3. 2 厚精品(面层专用)粉刷石膏罩面; 4. 10 厚粉刷石膏砂浆打底	12				
	内墙 3B	涂料墙面 (大模混凝土墙) 燃烧性能: 无机涂料A级; 有机涂料B1级	1. 涂料面层(可从内涂1~内涂9任选一种或用其他涂料做法); 2. 满刮2厚耐水腻子找平; 3. 2 厚DP-LR砂浆罩面; 4. 5 厚DP-LR砂浆打底	9	1. 涂料面层(可从内涂1~内涂9任选一种或用其他涂料做法); 2. 满刮2厚耐水腻子找平; 3. 2 厚精品(面层专用)粉刷石膏罩面; 4. 5 厚粉刷石膏砂浆打底; 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	7				
	内墙 3C	涂料墙面 (混凝土墙) (混凝土砌块墙) 燃烧性能: 无机涂料A级; 有机涂料B1级	1. 涂料面层(可从内涂1~内涂9任选一种或用其他涂料做法); 2. 2 厚DP-MR砂浆罩面; 3. 8 厚DP-MR砂浆打底	12	1. 涂料面层(可从内涂1~内涂9任选一种或用其他涂料做法); 2. 满刮2厚耐水腻子找平; 3. 2 厚精品(面层专用)粉刷石膏罩面; 4. 8 厚粉刷石膏砂浆打底; 5. 素水泥浆一道(内掺建筑胶)	10				
	内墙 3D1	涂料墙面 (加气混凝土条板墙) 燃烧性能: 无机涂料A级; 有机涂料B1级	1. 涂料面层(可从内涂1~内涂9任选一种或用其他涂料做法); 2. 满刮2厚耐水腻子找平; 3. 2 厚 DP-HR 砂浆罩面; 4. 5 厚 DP-HR 砂浆打底; 5. DP-HR 砂浆勾突接缝、修补墙面、拉毛	9	1. 涂料面层(可从内涂1~内涂9任选一种或用其他涂料做法); 2. 满刮2厚耐水腻子找平; 3. 2 厚精品(面层专用)粉刷石膏罩面; 4. 5 厚粉刷石膏砂浆打底; 5. 刷面层粉刷石膏浆一道(抹前先将墙面浇水1~2 遍,水须渗入墙体 15~20); 6. 聚合物水泥砂浆修补墙面	7				
本图(C7改)替代原12BJ1-1图集的C7 2012.11.13								图 名	涂料墙面	图 集 号
									页 次	C 7 改

C

C

涂料施工

E

C

耐水腻子墙

马宇	马宇	刘猛	制图人
马宇	马宇	刘猛	制图人

圖名

耐水腻子墙面

图 号	12BJ1-1
页 次	C 11 改